

# Granulados EDPM

SACYR GREEN, S.L.U.

## Características

GRANULOMETRIA DE GRANULOS DE EPDM 1 - 4 MM

PERCENTAGEM DE BORRACHA: 22%

- Fácil de aplicar em múltiplas superfícies;
- Resistentes às mudanças climáticas e à radiação UV;
- Sem solventes;
- Absorção de impacto.

### DADOS TÉCNICOS

Granulometria: 1 - 4 mm

Massa Específica (KG/CM<sup>3</sup>): 1,60 +/- 0,05

Dureza Shore: 64 +/- 5

Alongamento: >350%

Densidade (KG/CM<sup>3</sup>): 750 +/- 50

Resistência à Tração (MPa): > 3,5

Conteúdo de polímero: > 22%

Forma: Partículas cúbicas

Processo de cura: Peróxido

### DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA (1 - 4 MM)

Tamanho	% (+/-)
1,0 - 2,0	10
2,5 - 3,0	15
3,0 - 3,5	30
3,5 - 4,0	45

### CORES

